

Perfect Polish Lack Politur



Ist eine Pflegepolitur zur mühelosen und raschen optischen Aufwertung und Konservierung neuer und neuwertiger Standard- und Metalleffekt-Lacke.

Eigenschaften

- Entfernt durch milde Abrasivwirkung oberflächliche Schrammen und erhöht den Lack-glanz.
- Schützt lang anhaltend gegen Witterungseinflüsse wie UV-Strahlung oder Streusalz in den Wintermonaten.
- Pflegt langzeitbeständig, auch bei wiederholten Autowäschen.
- Sorgt für einen schnellen Wasserfilmaufriss bei Regen und erzeugt so einen Abperleffekt.

Anwendung

Kunststoff- und Gummitteil, die mit der Politur in Berührung kommen könnten, sollten vorab mit Cockpitpflege behandelt werden, um das Abwischen der angetrockneten Politur zu erleichtern.

Vor Gebrauch gut schütteln und mit Polierwatte, Polier- oder Mikrofasertuch auf den Lack in kreisförmigen Bewegungen unter leichtem Druck auftragen. Dabei immer nur kleine Bereiche nacheinander bearbeiten. Antrocknen lassen, bis sich ein heller Belag bildet, der sich mit Polierwatte oder einem trockenen Tuch auspolieren lässt.

Hinweise

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden!

Technische Daten

- Aussehen: beige Emulsion
- Geruch: charakteristisch
- Dichte bei 20 ° C : 0,955 g/ml
- pH-Wert: 9,4 ± 0,5

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 06/2024