

Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett



Neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für Anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Teile hohen Drücken ausgesetzt sind.



Eigenschaften

- Eignet sich ideal zur Schmierung von Drahtseilen, Seilwinden, Lagern, Zahnräder, Gestänge, Rollen, Gelenken, Führungen, Scharnieren und Kraft übertragenden Bolzen.
- Einsetzbar bei Baumaschinen, Kränen, Förderanlagen, Transportbändern, Pressen, Aufzügen, Rolltreppen usw.
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche und ist frei von Silikonen.
- Temperaturbeständig von -30°C bis $+120^{\circ}\text{C}$. Drahtseil- und Zahnradfett enthält Graphit als Festschmierstoff, das auch unter hohen Belastungen eine Notlaufschmierung bis $+450^{\circ}\text{C}$ gewährleistet.
- Weist ein hervorragendes Standvermögen und überdurchschnittliche Druckaufnahme (VKA-Test bis ca. 2100 N) auf. Es bietet auch bei oszillierenden Bewegungen einen optimalen Verschleißschutz. Die geschützten Teile sind salz- und spritzwasserbeständig und weisen eine gute Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen auf.
- Bietet mit 172 h einen sehr guten Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 (Salznebeltest)
- Weist eine exzellente Haft- und Abschleuderfestigkeit und damit Langzeitschmierung auf

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und aus ca. 20 cm auf die zu schützende bzw. schmierende Fläche sprühen. Ablüften lassen.

Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett



Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Aussehen: | schwarz |
| ▪ Geruch: | produktspezifisch |
| ▪ Dichte bei 20 °C : | 0,770 g/cm ³ - 0,810 g/cm ³ |
| ▪ VKA-Wert DIN 51350: | 2100 N |
| ▪ Temperaturbereich: | -30 °C bis +120 °C,
Notlaufschmierung bis +450°C |

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.