

Hochleistungs Zink-Spray

Alu-hell



Zuverlässiger Korrosionsschutz für alle Metalle (z. B. nach der Bearbeitung feuerverzinkter Oberflächen durch Bohr-, Schmiede- oder Schweißarbeiten).



Eigenschaften

- schnell trocknender, abriebs- und kratzfester Korrosionsschutz, der direkt überlackierbar und durchschweißbar ist. Seine Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit schützt auch stark beanspruchte Flächen auf Dauer.
- Der Farbton Alu-hell ist der Feuerverzinkung angeglichen.
- Sehr gut geeignet für Stahl, Gusseisen, Zink, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken, Heizungs- und Lüftungsschächte sowie stückverzinkten Stahl.
- Hitzebeständig bis 200 ° C. Gute Korrosionsschutzwirkung im Salznebeltest nach DIN EN ISO 9227.

Anwendung

Aerosoldose intensiv bis nach dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln schütteln (ca. 3 Minuten). Auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund im Abstand von 20-30 cm in gleichförmigen Bewegungen (Kreuzgang) aufsprühen. Nach Gebrauch Dosen-Ventil über Kopf leer sprühen, um eine Verstopfung am Sprühkopf zu vermeiden.

Zink-Spray Alu-hell ist schnelltrocknend, gut schleifbar und nach 24 Stunden überlackierbar.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hochleistungs Zink-Spray Alu- hell



Technische Daten

- Aussehen: hellgrau / silber
- Geruch: neutral
- Staubtrocken: nach ca. 8 Minuten
- Griffest: nach 20-25 Minuten
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden
- Trockenschichtdicke: 18-24 µm
- Gitterschnittprüfung (DIN EN ISO 2409): 0
- Ergiebigkeit (bei Auftrag im Kreuzgang): 1,5 – 2 m²

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.