

Hochleistungs Zink-Spray mattgrau



Schnelltrocknender Korrosionsschutzlack mit Füller-Eigenschaften.



Eigenschaften

- Verlauf und Haftung des hellgrauen Zink-Sprays mattgrau stellen einen idealen Untergrund für die nachfolgende Lackierung dar.
- In dünner Schicht ist es aufgrund seiner leitenden Eigenschaften zum Punktschweißen geeignet.
- Es dient zur Ausbesserung bei verletzten galvanischen oder feuerverzinkten Beschichtungen durch Bohr-, Schweiß- oder Schneidarbeiten.
- Hitzebeständig bis +500 C. Mit bis zu 1140 h im Salznebeltest (gemäß DIN EN ISO 9227) ist die Korrosionsschutzwirkung von Zink-Spray mattgrau ausgezeichnet.
- Die getrocknete Beschichtung enthält über 99 % Reinstzink. Nach DIN EN ISO 1461 verzinkte Teile können mit Zink-Spray mattgrau ausgebessert werden.

Anwendung

Aerosoldose intensiv bis nach dem Anschlagen der Mischkugeln schütteln (ca. 2 Minuten). Auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund im Abstand von 20-30 cm in gleichförmigen Bewegungen (Kreuzgang) aufsprühen. Zink-Spray mattgrau ist schnelltrocknend, gut schleifbar und überlackierbar.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hochleistungs Zink-Spray mattgrau



Technische Daten

▪ Aussehen:	mattgrau
▪ Geruch:	neutral
▪ Staubtrocken:	nach ca. 8 Minuten
▪ Griffest:	nach 20-30 Minuten
▪ Durchgetrocknet:	nach ca. 48 Stunden
▪ Trockenschichtdicke:	30-36 µm
▪ Gitterschnittprüfung (DIN EN ISO 2409):	0-1
▪ VOC (ChemVOCFarbV):	Speziallack, Grenzwert 840 g/l, VOC <650 g/l

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.